

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FECHA: 07/03/2022
---	--------------------------------------	--------------------------

Cliente:	MADERAS DEL ALTO URGEL, S.L.
-----------------	-------------------------------------

Producto:	PLASTICO NATURAL 2ª ANCHO 6MTS G200
Material:	Polietileno de baja densidad / LDPE, LLDPE

Características		Valor	Tolerancia	Unid. Med.	Método
Espesor (*) Considerando 95 % de los puntos	Medio	200	± 8 %	GG	
	Máximo Puntual (*)	200	± 16 %	GG	
Ancho:		6000	± 5 %	mm	
Ancho Plegado:		1500	± 5 %	mm	
Metros bobina:		100	± 5 %	M.L.	
Peso bobina:		26	± 8 %	kg	
Retracción (130 ° C, 20 sg)					ME-02
	Longitudinal	75	± 8	%	
	Transversal	25	± 8	%	
Diámetro Interior de mandril:		76		mm	
Tipo de mandril:		CARTON			
Características Especiales:		Eliminación estática por generador de alta frecuen.			
Características Organolépticas:		OLOR: Los propios (Reciclado)			
		COLOR: Natural			
Sistema de Transformación:		Coextrusión Tricapa			
Modalidad:		Soplado Biorentado			

BIOPOLIMEROS MAYA, S.L.

Ctra. Alcudia, 2

Apartado de correos 215 (03820 Cocentaina)

Teléfono: 96 559 04 90 Fax: 96 559 03 71

calidad@biopolimerosmaya.com

Paletizado / Almacenamiento

- No estacionar el material cerca de cintas transportadoras donde se pueda cargar de energía estática.
- No apilar en zonas donde exista humedad para prevenir la deformación del mandril.
- Temperatura máxima almacenamiento 60°C

Higiene / Seguridad

- Estos productos no son peligrosos, ni tóxicos. El comportamiento es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.
- El producto es 100% reciclable.
- Estos productos cumplen con la reglamentación técnico-sanitaria española y están inscritos en el registro sanitario específicos de productos.

Observaciones

- El material ha podido ser fabricado partiendo de nuestro propio retal.

Certificaciones de envío

- En cada uno de los envíos se adjunta albarán de entrega donde vienen reflejadas las características más importantes de la mercancía.

BIOPOLIMEROS MAYA, S.L.

Ctra. Alcudia, 2

Apartado de correos 215 (03820 Cocentaina)

Teléfono: 96 559 04 90 Fax: 96 559 03 71

calidad@biopolimerosmaya.com