

MODELO	CUERO		
FORMATO	33,3x33,3		
PRODUCTO	Gres Espesorado. Grupo Blb		
DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO	VALOR NORMA		NORMA DE ENSAYO
ABSORCIÓN DE AGUA	0,5% < AA < 3 %	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-3
CARGA DE ROTURA	> 1100 N	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	> 30 MPa	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	Clase	PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	Exigida	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos y sales de piscinas)	Mínimo GB	Cumple	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mínimo Clase 3	Clase 5	UNE-EN-ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	Método disponible	Clase 3	UNE-ENV 12633:2003
DUREZA MOHS	Mínimo 3	Cumple	EN 101