



SINTOBOIS FINO

Masilla de madera

Color	Envase	referencia
Roble	Bote 190 gr	33800
	Bote 550 gr	33801
	Bote 1,040 kg	23800
Roble Medio	Bote 190 gr	33810
	Bote 550 gr	33811
	Bote 1,040 kg	23812
Abeto	Bote 190 gr	33880
	Bote 550 gr	33881
	Bote 1,040 kg	23882
blanco	Bote 190 gr	33890
	Bote 550 gr	33891
	Bote 1040 gr	23892



**Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

- Masilla bi-componente para reparar, restaurar, reconstituir una parte de madera faltante, rellenar, pegar la madera y sus derivados.
- Grand facilidad de aplicación.
- Buena resistencia mecánica.
- Excelente adherencia sobre la madera.
- Aplicable en interior y exterior.
- Excelente relleno (posibilidad de encofrado para reconstituir un defecto importante).
- Secado rápido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
Colores	Roble-Roble medio- –Abeto- Blanco
Tipo de base	Poliéster
Endurecedor	Peróxido de dibenzoilo
Densidad	1,2
Punto Inflamación	31°C
Tiempo de trabajo	5 minutos a 20°C por 4% de endurecedor
Lijado y Pintado	20 a 25 minutos a 20°C por 4% de endurecedor. Grano P80 en seco
Temperatura de aplicación	10 a 30°C
Conservación	12 meses en el envase original bien cerrado en un ambiente de (< 25 °C), Mantener lejos de la exposición solar

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar el soporte.
- Para reconstituir una parte grande añadir al soporte varios puntos con el fin de consolidar la reparación.

APLICACIÓN

- Mezclar 100g de masilla con 4g de endurecedor (la mezcla visual es cuchara sopera por grano de café).
- Si desea un color personalizado, masilla premezclado diferentes tonos de color SINTOBOIS entre ellos o con tierras minerales o colorantes universales para pinturas (base orgánica).
- Aplicar con una espátula.

ACABADO

- Después de lijado en seco, produce pocos reciben todos los tipos de acabado: ceras, barnices, tintes y pinturas.
- Después de 24 horas, el producto puede ser cepillado, perforado, trabajado con todas las herramientas para trabajar la madera o cualquier máquina .

LIMPIEZA DE UTENSILIOS

- Con disolventes de limpieza tipo acetona

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr



Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.