

## **Giménez Mañes, S.L.**

Biscaia, 3 Nau 7 Polígon Fonollar  
08830-Sant Boi de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: 936307639-936307567  
Fax: 936305444  
N.I.F: B60461357  
[agm@agmcuerdas.es](mailto:agm@agmcuerdas.es)  
[www.agmcuerdas.es](http://www.agmcuerdas.es)



## **CARACTERISTICAS, COMPOSICIÓN Y CARGA DE ROTURA CORDON TRENZADO POLIESTER ALTA TENACIDAD 4 MM.**

---

### **CARACTERISTICAS:**

Fibra sintética A.T. sin elasticidad, blanca brillante , neutra, tratada para el máximo rendimiento a cualquier temperatura, roce, humedad y tensión. Fibra muy flexible y suave, larga duración a la degradación.

### **COMPOSICION:**

Trenzado exterior (16 husos), 3300 DTEX, alma interior mecha Pter. textil continua y paralela de 20.000 DTEX

### **CARGA DE ROTURA:**

257 Kg. / Margen de error inferior al 10 %

### **PROPIEDADES:**

Por sus características especiales es aplicable su uso: Tendederos, Toldos, Persianas, pancartas náutica, etc.

### **RELACION MTRS./KG. APROX.**

100 Mtrs. / 1 Kg.

