

KASTAMONU ENTEĞRE AĐAĐ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			EVOGLOSS TEKNİK ÖZELLİKLERİ 18X1220X2800		
NO	KONTROL KRİTERLERİ	TEST METODU	STANDART LİMITLER	BİRİM	KASTAMONU ENTEĞRE PERFORMANSI
1	Kalınlık	TS EN 324-1	≤ 20 ± 0,3 >20 ± 0,5	mm	18
2	Yoğunluk	TS EN 323	KEAS Özel	kg/m ³	745
3	Mikroçizik Dayanımı	Mobilya Std. Prosedür A (CEN/TC 207)	Gloss Değişimi (<%60) (Kast.Özel)	Gloss	35
4	Çizilme Dayanımı	TS EN 14323	Min. 1,5	Newton	2
5	Çatlamaya Karşı Mukavemet	TS EN 14323	≥3	Derece	5
6	Mirror Efektı	KEAS Özel	min.6	Gözlem	8
7	Parlaklık	TS EN 13722	min.70	Gloss	80
8	Lekeye Karşı Mukavemet	TS EN 14323	min. 3	Derece	5

KASTAMONU ENTEĞRATED FORESTRY INDUSTRY AND TRADE INC.			EVOGLOSS TECHNICAL SPECIFICATION 18X1220X2800		
NO	CONTROL MEASURES	TEST METHOD	STANDARD LIMITS	UNIT	KASTAMONU ENTEĞRATED PERFORMANCE
1	Thickness	TS EN 324-1	≤ 20 ± 0,3 >20 ± 0,5	mm	18
2	Density	TS EN 323	KEAS Special	kg/m ³	745
3	Micro Scratch Resistance	Standard furniture procedure A (CEN/TC 207)	Change of gloss < %60 KEAS Special	Gloss	35
4	Resistance to Scratch	TS EN 14323	Min. 1,5	Newton	2
5	Resistance to Cracking	TS EN 14323	≥3	class	5
6	Mirror Effect	KEAS Special	min.6	class	8
7	Gloss	TS EN 13722	min.70	Gloss	80
8	Chemical resistance	TS EN 14323	min. 3	class	5