

envase	Referencia
Tube 50 gr blanco	30038



## DESTINACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Peróxido de dibenzoilo a 50%
- Para endurecer las masillas de poliéster SINTO excepto el SINTOGEL Gel coat

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
Tinte	Blanco
Contenido en peróxido de dibenzoilo	50%
Densidad	1,15
Conservación	12 meses en el envase original a 20°C.

## MODO DE EMPLEO

### DOSIFICACIÓN DE ENDURECEDOR

- Para endurecer la masilla SINTOBOIS : 4 gr de durcisseur pour 100 gr de masilla
- Para endurecer la masilla SINTOFER, SINTOPIERRE et SINTOMARINE : 2 gr de endurecedor por 100 gr de masilla
- Es muy importante respetar la dosificación
  - una falta de endurecedor hace que la masilla no endurezca.
  - un exceso de endurecedor genera un tiempo de gel demasiado rápido y daña la calidad de la masilla polimerizada : riesgo de obtener una superficie blanda .

### APLICACIÓN

- Bien mezclado el endurecedor de la masilla de poliéster para obtener una mezcla homogénea.

### LIMPIEZA DE UTENSILIOS

- Con los disolventes de limpieza tipo acetona

Producto peligroso. Respete las precauciones de empleo.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier

13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.