



HOJA TÉCNICA

CEDRIA DEKOR-LASUR

Descripción del producto

Lasur al agua a base de resinas acrílicas puras de partícula muy fina. Contiene pigmentos transparentes que resaltan la belleza natural de la madera. Formulado con una combinación de estabilizadores y filtros solares protectores que defienden a la madera contra los rayos UV. CEDRIA DEKOR-LASUR repele el agua gracias a su contenido de ceras hidrofugantes dejando transpirar la humedad debido a su estructura microporosa.

Propiedades

- Acabado satinado a poro abierto proporciona una textura y equilibrio natural.
- Secado rápido.
- No forma capa, dejando respirar a la madera. Permite transpirar la humedad del interior de la madera
- Previene contra azulados.
- Microporoso.
- Ofrece gran resistencia a la intemperie.
- Su gran elasticidad proporciona una extraordinaria duración.
- Doble protección solar.
- Muy penetrante por lo que nutre y enriquece el poro de la madera.
- De fácil mantenimiento, basta aplicar directamente una mano de producto, sin necesidad de lijar.
- Amplia gama de colores.

Uso recomendado

Como lasur para maderas nuevas, mantenimientos o maderas tratadas. Especial para maderas coníferas en ventanas, puertas, pérgolas, celosías, mobiliario de jardín, casas de madera, etc., tanto en exteriores como en interiores.

Características técnicas

Olor:	Inodoro
Densidad (20° C):	1,08 kg / l
Tipo de disolvente:	Agua
Tiempo de secado a 20 °C y 65% H.R.	Al tacto 30-60' aproximadamente. Puede variar según la porosidad de la madera.
Tiempo de repintado:	1 hora aproximadamente.
C.O.V.:	227/2006/IIA(E)(BA)(150/130)
Vida útil:	3 años a partir de la fecha de producción en envase cerrado.
Almacenamiento:	Conservar bajo techo a temperaturas entre 5°C y 35°C
Envases:	250 ml, 750 ml, 4 l, 20l.

Preparación del soporte y aplicación del producto

- Útiles:** Pincel, rodillo, esponja o pistola.
- Rendimiento:** Aproximadamente 10-12 m²/l dependiendo del soporte y tipo de madera.
- Aplicación:** Producto listo para el empleo. En caso de aplicación a pistola diluir, sólo un 5%. Remuévase con una espátula antes de usar. La madera debe estar seca, con menos de un 18% de humedad y la superficie limpia de polvo y grasas.

En maderas nuevas: Se aconseja el lijado previo de la madera en el sentido de la veta para conseguir un buen acabado. De esta manera, se evitarán posteriores lijados garantizando así la máxima protección.

Las resinas y nudos de la madera tales como Pino Oregón, Pino Melis, etc. Impiden y dificultan la polimerización de las resinas acrílicas, con la consiguiente falta de adherencia. Por esto debe limpiarse energicamente la superficie con un trapo impregnado de CEDRIA WOOD-NET.

En maderas ricas en taninos como castaño y roble, emplear CEDRIA FONDO bloquea los taninos, especialmente formulado para evitar las manchas negras producidas por el tanino (consultar hoja técnica).

Aplicar dosis de 200 g/m² en 2-3 manos de CEDRIA DEKOR-LASUR según la exposición y nivel de servicio de la madera. En maderas porosas como alguna especie de coníferas, se recomienda aplicar una imprimación de fondo con el fin de igualar el colorido y evitar rechupados. En este caso, emplear CEDRIA FONDO.

Para mejorar el acabado e intensificar la protección solar, aplicar 1-2 manos de CEDRIA SOL-LASUR o CEDRIA BARNI-SOL si se desea un acabado con mayor textura.

En maderas barnizadas : Antes de aplicar el producto eliminar las capas de barniz mediante lijado o decapado. Si la superficie presenta un buen estado, bastará con lijar suavemente o limpiar con agua a presión (hidrolimpiadora). Sobre la superficie limpia y seca aplicar las manos necesarias (2 ó 3) para obtener un acabado más o menos satinado y el color deseado.

CEDRIA DEKOR-LASUR es compatible con la mayoría de las sales hidrosolubles, así como de otros productos al disolvente orgánico siempre que estén bien secos antes de la aplicación.

- Mantenimiento:** Se realizará cuando con el tiempo se produce una significativa pérdida de brillo y color al degradarse por erosión. El lasur no precisa lijados ni decapados, basta con quitar el polvo y limpiar bien la superficie preferiblemente con agua a presión (hidrolimpiadora), dejar secar al menos 24 horas y una vez seco aplicar la mano de refresco. Para mantenimientos regulares, si no se desea intensificar el color mezclar CEDRIA DEKOR-LASUR con CEDRIA SOL-LASUR.

- Muy importante:** Se debe evitar la aplicación del producto en maderas recalentadas por el sol o durante la exposición directa del mismo. En caso necesario humedecer ligeramente la superficie con agua para evitar secados demasiado rápidos, perjudiciales a la polimerización de las resinas.

La madera es un soporte de origen natural. Dentro de la misma especie o tipo puede presentar diferencias. Es por esto por lo que se recomienda hacer una prueba antes de iniciar el trabajo. Es aconsejable para un mismo trabajo utilizar producto con el mismo lote de fabricación.

Limpieza de utensilios: Con agua.

Otras indicaciones

Se debe seguir la legislación vigente en el caso de almacenamiento y manipulación. No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Evitar que el producto o sus residuos vayan a parar a cauces de agua. Recuerde, el cuidado y protección del medio ambiente es el legado para nuestras futuras generaciones.

Mantener alejado del alcance de los niños.

Garantía de calidad

3ABC Lasures asegura la calidad de su producto y sus efectos de cuidado y embellecimiento de la madera, siempre que se respeten y sigan las instrucciones especificadas en esta hoja técnica.

Estas recomendaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y facilitan información general acerca de la aplicación y empleo de nuestros productos aunque se debe considerar la gran variedad de materiales y usos que existe. Se recomienda que se realicen pruebas antes de iniciar un trabajo o bien consultar a nuestro servicio técnico.

Los productos CEDRIA han sido desarrollados, fabricados y comercializados bajo los más rigurosos estándares de calidad de la industria, siendo tecnológicamente pioneros en la protección y cuidado de la madera.



3ABC Lasures .- C/. Oeste, nº 6F - Polígono Industrial Buvisa – 08329 TEIÀ (Barcelona) -Telf. 93 540 60 35 - Fax. 93 555 09 53
e-mail: [cedria @ cedria.com](mailto:cedria@cedria.com) www.cedria.com