

TIPOS DE CARACTERISTICA		Pine IV y LVL Clase 3 EN 635-3:1995	Caras Clase 2 EN 635-3*	Clase B Llodio	Clase 1: EN 635-3:1995
Características intrínsecas a la madera					
1.	Nudos muy pequeños $\varnothing < 3\text{mm}$	No se reparan	Se reparan	Se reparan	Se admiten
2.	Nudos sanos y adherentes	Se admiten No se reparan	70 x 40 mm $\leq$ 20 / cara (rama oscura) Se reparan (Excepto III)	50 x 35 mm $\leq$ 10/cara (rama sama) 55 x 45 $\leq$ 10/cara (rama oscura) Se reparan	Se admiten $\leq \varnothing 30\text{ mm} < 3\text{ cara}$
3.	Nudos muertos, nudos no adherentes o nudos saltadizos	40 x 35 < 25 / cara Filtro 15 No se reparan	$\varnothing \leq 35\text{ mm} \leq 7$ / cara $\varnothing \leq 40\text{ mm} \leq 2$ /cara Se reparan (Excepto III)	10 x 6 mm < 6 / cara Se reparan	Se admiten $\leq \varnothing 6\text{ mm} < 6\text{ cara}$ - Habría que reparar
4.	Fendas	Abiertas	500 mm longitud ≤ 4 /cara No se reparan	500 mm longitud ≤ 3 /cara Se reparan (Excepto III)	300 mm longitud ≤ 3 /cara Se reparan
		Cerradas	650 mm longitud ≤ 4 /cara No se reparan	400 mm longitud ≤ 3 /cara Se reparan (Excepto III)	Ilimitado ≤ 15 ancho 1 máx. Se reparan
5.	Bolsas de resina y rama partida	200 x 60 ≤ 4 /cara (bolsa resina) 60 x 55 ≤ 15 / cara (rama partida)	150 x 50 ≤ 3 /cara (bolsa resina) Se rep. (Exc. III) $\varnothing 15 \leq$ ilimitado (rama partida) Se rep. (Exc. III) 40 x 35 ≤ 20 /cara (rama partida) Se rep. (Exc. III)	75 x 25 ≤ 2 /cara (bolsa resina) Filtro 30 x 20 mm Se reparan 40 x 30 ≤ 1 /cara (rama partida) Filtro 20 x 10 mm Se reparan	No se admiten
	Vetas resinosas	Se admiten	Se admiten	Se admiten	No se admiten
6.	Coloraciones que no destruyan la madera	Corteza no Se admiten	Corteza no se admiten	Corteza no se admiten	No se admiten
7.	Ataques de hongos xilófagos	Se admiten	No se admiten	No se admiten	No se admiten

* Pine II-III-Form-Top Form-Wire-Wire Xtra-Form plus-Wire-Wire Xtra plus

El Pine II el Form y el Wire se reparan todas las características de la madera.

Son condiciones de máximos.