



NATURLAND

FICHA TÉCNICA

PAVIMENTO VINÍLICO LAMINATE FLOORING SPC

PAVIMENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC

228 x 1220 x 6,5 mm (0,55 mm capa de uso + 1,5 mm IXPE base acústica)

CARACTERÍSTICAS	TEST	RESULTADO
TIPO DE PAVIMENTO		SPC
ESPESOR	EN ISO 24346	6,5mm (5,0+1,5mm IXPE); +0,13mm, -0,10mm
CAPA DE DESGASTE	EN ISO 24340	0,55mm ± 0,02mm
PESO	EN ISO 23997	10,3 Kg/m ² , +13%/-10%
DIMENSIONES	EN ISO 24342	228x1220mm
TIPO DE ANCLAJE		Unilin Cluck System (UNICLIC)
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	ISO 23999:2008	≤ 0,12%
CURVATURA	ISO 23999:2008	≤ 1,2mm
SANGRÍA RESIDUAL	ISO 24343-1:2007	≤ 1,0mm
ESTABILIDAD LIGERA	ISO 105-B02:Method3	≥ 6
MARTINDALE	ASTMD4966-2010	≥ B2
CLASIFICACIÓN	EN 685	Commercial CLASS 33
RESISTENCIA AL FUEGO	EN 13501-1	Bfl-S1
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	DIN 51130 EN 13893	≥ R9
CUADRATURA	ISO 24342	≤ 0,20mm
RECTITUD	ISO 24342	≤ 0,20mm
FUERZA DE BLOQUEO	EN 684	≥ 75N / 5cm
RESISTENCIA AL DESGASTE	ISO 24345	≥ 50N / 5cm

