


DATOS TÉCNICOS ARCILLA EXPANDIDA 3-8 (UNI EN 13055- 1)

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DEL ÁRIDO (4.3): 4-10



DENSIDAD DEL MATERIAL A GRANEL (4.2.1)

$$\gamma = 350 \text{ Kg/m}^3 \pm 15\%$$

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (4.10)

$$\sigma \geq 1,5 \text{ N/mm}^2$$

ABSORCIÓN DE AGUA A LOS 24 HORAS (4.8)

$$C_{imb} \leq 15\%$$

FORMA DE LAS PARTÍCULAS (4.5)

ESFÉRICA

REACCIÓN AL FUEGO (D.M. 10/03/2005)

EuroClasse A1 (incombustible)

COMPATIBILIDAD AMBIENTAL

Sí

- NOTA -

Estos valores son meramente indicativos, basados en nuestra experiencia y las pruebas que realizamos. Se aconseja al usuario evaluar que el material cumple con las exigencias locales y es el responsable final del uso del material.