



370

Polígono Industrial Rubí Sud - Av. Antoni Gaudí, s/n. 08191 RUBÍ (Barcelona)

ROAR, S.A.

O7

0370/0529/07R

EN 771-3:2011

Bloque de hormigón de áridos densos, común, regular. Categoría I. R-6 400x200x200

Resistencia compresión característica		UNE-EN 772-1:2002	6 N/mm ²
Estabilidad dimensional : variación debida a la humedad		UNE-EN 772-14:2002	0,77 mm/m
Densidad	Absoluta seca	UNE EN 772:13:2001	2.000 kg/m ³
	Aparente seca		1.040 kg/m ³
Absorción de agua por capilaridad		UNE-EN 772-11:2011	9,6 g/m ² * seg.
Coeficiente de difusión vapor de agua		Valor tabulado declarado del coeficiente de difusión al vapor	N.P.D.
Resistencia frente al fuego		UNE EN 1364 -1:2000	R.I. 180
Resistencia térmica		Valor declarado de la resistencia térmica en m ² k/W o valor declarado de la conductividad térmica en W/mk, y medio de evaluación utilizado	Clase A-1
Durabilidad frente a hielo deshielo		Valor declarado o texto "no dejar expuesto"	No dejar expuesto
Contenido en sustancias peligrosas		Cumple o no cumple con los límites máximos permitidos en el lugar de fabricación	N.P.D.

N.P.D: Prestación No Determinada / N.A.: No Aplica

Ficha técnica	Versión 17	F-06-001-01
---------------	------------	-------------