



mevasa
GEOTEXTILES

FICHA TÉCNICA GEOMEV PES 150

	ENSAYO	UNIDAD	GEOMEV PES 150
Composición	-	-	PES/PES Reciclado
Construcción	-	-	No Tejido, punzonado y termofijado
Masa Superficial	EN 965	gr / m ²	150
Color	-	-	Blanco
Resistencia Tracción Longitudinal	EN ISO 10319	KN / m	1,5
Resistencia Tracción Transversal	EN ISO 10319	KN / m	1,6
Alargamiento Rotura Longitudinal	EN ISO 10319	%	64
Alargamiento Rotura Transversal	EN ISO 10319	%	65
Resistencia al punzonamiento estático CBR	EN ISO 12236	KN	0,25
Resistencia a la perforación dinámica (caída cono)	EN 918	mm	38
Medida de la abertura del poro	EN ISO 12956	μ m	90
Permedabilidad al agua	EN ISO 11058	l/m ² /s	16
Dimensiones estándar rollos			
Ancho	-	m	2
Longitud	-	m	125
Total	-	m ²	250

Estos datos son orientativos y están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso. Se deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto
Los datos están sujetos a tolerancias del 13%.