

# **ACRIMÓN LISO**

## **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento acrílico al agua para impermeabilización y protección de fachadas. Clasificada grupo c) según la Directiva 2004/42/CE.

## **USO RECOMENDADO**

Para la protección de todo tipo de obra al exterior (hormigón, fibrocemento, ladrillo, cemento, etc.) cuando se desee un acabado liso o rugoso con una buena resistencia al exterior.

### **PROPIEDADES**

- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable, permite la difusión del vapor de agua..
- Resiste al ataque salino del soporte.
- Antimoho.
- Estable a la radiación solar y a la acción de la intemperie.

### **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto	Mate
Color	Blanco 1.000 y colores carta Acrimón.
Rendimiento teórico	8 m2/litro a 50 micras.
Peso específico	Liso 1.5 Kg/litro      Rugoso 1.8 Kg/litro
Secado al tacto	1 hora a 20°C y con buena ventilación.
C.O.V.	20 gr/litro
Punto de inflamación	>66°C
Resistencia al frote húmedo UNE-EN ISO 11998	< 20 µm

### **APLICACIÓN**

Método	Rodillo	Brocha	Airless
Dilución	5-10% máx.	5-10% máx	5% máx
Diluyente	Agua		
Intervalo de repintado	Mínimo : 3 horas a 20°C Máximo : no tiene		
Limpieza	Agua		

Edición: Enero 2015

p i n t u r a s

# MONCOLOR

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA

## RECOMENDADO

### OBRA NUEVA

#### Hormigón

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimos).
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias.
- Si se ha utilizado abrasivos, lavar con abundante agua dulce.

#### Revoco, ladrillo y otros.

- Eliminar el polvo y otros materiales mal adheridos.
- Nivelar irregularidades superficiales.

#### Pintado

- Aplicar una primera capa de MONCOLOR FIJAMON AL AGUA (diluyendo de 1 a 3 partes con agua) o MONCOLOR ACRIMÓN diluido un 15% con agua según porosidad del sustrato.
- Aplicar dos o más capas de MONCOLOR ACRIMÓN diluido un 5% con agua hasta cubrición total.

### RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

#### Superficies pintadas con pinturas o revestimientos plásticos

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla o plaste al agua resistente al intemperie.
- Aplicar una primera capa de MONCOLOR FIJAMON AL AGUA (diluyendo de 1 a 3 partes con agua) o MONCOLOR ACRIMÓN diluido un 15% con agua según porosidad del sustrato.
- Aplicar dos o más capas de MONCOLOR ACRIMÓN diluido un 5% con agua hasta cubrición total.

#### Superficies envejecidas sin pintar o pintadas con temple o pintura a la cola

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Fijar la superficie con una capa a brocha o rodillo de MONCOLOR FIJAMON AL AGUA, diluyendo de 1 a 4 partes con agua.
- Aplicar dos o más capas de MONCOLOR ACRIMÓN diluido un 5% con agua hasta cubrición total.

#### Superficies tratadas con cal o similares

- Se recomienda eliminar la cal o similares.
- Proceder a continuación como en el apartado anterior.

## OBSERVACIONES

No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.

Masillas o plastes utilizados en superficies exteriores deben ser resistentes a la intemperie.

No es recomendable aplicar si la temperatura está por debajo de 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

## SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

## EDICION

Enero 2015

# MONCOLOR

Ficha Técnica