

RAJOLA TERRATZO 20x20 ÚS EXTERIOR

| | | | |
|---|--|--|--|
| MODEL | RIGOLA 20x20 | | |
| DIMENSIONS (cm) | 20x20x3.8 | | |
| TOLERÀNCIES DIMENSIONALS | Longitud Costats | ± 0.3 % | |
| | Espessor Total | ± 2 mm | |
| | Espessor Mínima cara vista | > 4 mm; > 2 mm amb relleu (Classe I) | |
| TOLERÀNCIES DE FORMA | Rectitud costats cara vista | ± 0.3 % Longitud Costat | |
| | Planeïtat cara vista | ± 0.3 % Longitud Diagonal | |
| CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS I ASPECTE VISUAL | Les projeccions, depressions, exfoliacions i esquerdes no seran visibles a una distància de 2 m, en un ambient sec i amb llum natural. | | |
| CARACTERÍSTIQUES FÍSQUES I MECÀNIQUES | Càrrega de ruptura mitja per unitat de longitud | ≥ 4.5 kN Mitja; ≥ 3.6 kN Individual (Classe 45 – Marcat 4T) | |
| | Resistència a flexió | ≥ 4 Mpa Mitja; ≥ 3.2 Mpa Individual (Classe 2 – Marcat TT) | |
| | Resistència al desgast | ≤ 23 mm (Classe 3H) | |
| | Absorció d'aigua total | ≤ 6% en massa de mitja (Classe 2B) | |
| | Absorció d'aigua per cara vista | ≤ 0.4 g/cm ² | |
| | Resistència a l'impacte | > 600 mm | |
| | Resistència al lliscament | USRV > 45 | |
| | | Satisfactòria durant la seva vida útil en condicions normals d'ús, sempre i quan s'hagi sotmès a un manteniment normal que no modifiqui la seva resistència inicial. | |
| | Reacció al foc | Classe A1 | |
| Comportament enfront de foc extern | Satisfactori | | |
| Conductivitat tèrmica | PND | | |
| NORMATIVA D'APLICACIÓ | UNE-EN 13748-2:2005 Rajola de terratzo ús exterior | | |
| | UNE 127748-2:2006 Rajola de terratzo ús exterior. Complement nacional a la Norma UNE-EN 13748-2 | | |

Revisió: gener 2016