



FORMATO / size **14X28/28X14**  
 ESPESOR / thickness **8,8 mm**  
 TIPO MATERIAL /Kind of Material **GRES NATURAL SIN ESMALTAR / Unglazed U.G.L.**  
 PROCESO DE FABRICACIÓN **Baldosa cerámica prensada en seco, monococión**

ENSAYO TEST	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS REQUIRED VALUES	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Longitud y anchura, grosor,rectitud ortogonalidad,planitud	10545-2		<b>CUMPLE</b> Agree
Absorción de agua	10545-3	3% < E < 6%	<b>4,5%</b>
Resistencia a la flexión (N/mm2) y fuerza de rotura (N)	10545-4	>22 >1100	<b>30 - 42</b> <b>1300 - 2500</b>
Resistencia a la abrasión superficial (baldosas esmaltadas)	10545-7	< 345 mm	<b>253 mm</b>
Dilatación térmica lineal	10545-8	DECLARAR CLASE to be declared	<b>&lt; 7*10<sup>-6</sup>/ °C</b>
Resistencia al choque térmico	10545-9	DECLARAR CLASE to be declared	<b>RESISTE</b> Resists
Resistencia al cuarteo	10545-11	EXIGIDO required	<b>RESISTE</b> Resists
Resistencia a las heladas	10545-12	DECLARAR CLASE to be declared	<b>RESISTE</b> Resists
Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633:2003	DECLARAR CLASE to be declared	<b>CLASE 3</b>
Resistencia a los productos de limpieza y sales de piscina	10545-13	Mínimum GB/UB	<b>UA / UA</b>
Resistencia a las manchas	10545-14	Mínimum clase 3	<b>CUMPLE</b> Agree

**MARCADO CE**



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

**nº 02B2016**

**BENESOL, S.L.**  
 C.I.F. B/46 195 939  
 Ctra. Valencia, s/n - Telf. 96 22 17 82  
 ALCUDIA DE CRESPIANS (Valencia)