

GECOL Primer-M

Imprimación de adherencia para morteros de revestimiento sobre soportes de baja absorción

Producto concentrado, en base acuosa y no inflamable.

De fácil aplicación.

Promotor de adherencia.

Base agua.



Usos



Requisitos de puesta en obra

- Las indicaciones de uso se refieren, donde esté previsto, según nuestros ensayos y conocimientos y no liberan al consumidor del estudio y verificación del producto para la su utilización concreta.
- Otros usos u otras aplicaciones no descritas no se verán contempladas dentro de la garantía del producto.
- Previo al empleo de este producto recomendamos consultar el manual de utilización.
- Los datos aportados en esta documentación técnica han sido obtenidos en condiciones normalizadas de laboratorio, por lo que pueden variar en función de la puesta en obra y de las condiciones ambientales particulares, las cuales quedan fuera de nuestro control.
- La marcación del presente producto se fija de conformidad con las previsiones establecidas en la **Ficha Técnica** y exclusivamente bajo las condiciones que la misma señala para el análisis técnico y verificación continuada de la regularidad del producto.
- GECOL** garantiza el perfecto comportamiento de sus productos auxiliares a las situaciones indicadas.
- Materiales de otras marcas o situaciones no descritas pueden afectar a las propiedades físicas y estéticas de nuestros productos.

Campos de aplicación

- Puente de adherencia destinado a preparar soportes de hormigón liso y no absorbente, antes de aplicar morteros de revestimiento a base de cemento, cal, yeso, etc.
- Se puede utilizar indistintamente en interiores y exteriores.

Modo de empleo

1 Recomendaciones previas

- No aplicar sobre superficies con riesgo de heladas, insolación directa, fuerte viento o lluvia.
- El tiempo comprendido entre la aplicación de **GECOL Primer-M** y la del revestimiento de fachadas no puede exceder de una jornada de trabajo.
- En caso de duda, consultar siempre con nuestro Departamento Técnico.

2 Preparación del soporte

- Como norma general, todos los soportes de albañilería, han de ser: resistentes, limpios de polvo y grasa, estables, rugosos, planos, con cierto grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados.
- Se deben eliminar los revoques o enfoscados mal adheridos y las coqueras o grietas.
- En caso de la existencia de eflorescencias de salitre, se deben eliminar previamente cepillando en seco la superficie y tratar con **GECOL Desincrustante**, aclarando posteriormente con abundante agua.
- Consultar con el Departamento Técnico para otros soportes o en caso de duda.

4 Aplicación

- Antes de su utilización, agitar mecánicamente el contenido del envase, hasta obtener una total homogeneización para evitar la sedimentación de sus componentes.
- Mezclar dos volúmenes de **GECOL Primer-M** y 1 volumen de agua, con un agitador mecánico a bajas revoluciones.
- Aplicar el producto con un rodillo de lana o con una brocha.
- Durante la aplicación, ir mezclando el producto, evitando de esta forma de que este sedimente.
- Revestir con el mortero de fachadas, una vez haya secado **GECOL Primer-M** (el tiempo de secado puede variar hasta 6 horas, dependiendo de las condiciones ambientales).

Límites de empleo

- No utilizar sobre soportes con más de un 5% de humedad residual.
- Tampoco aplicar en exceso, ya que de esta forma evita la formación de una película superficial.
- No aplicar sobre metales, pinturas y revestimientos plásticos.
- En caso de su aplicación con sol directo o elevadas temperaturas, eliminar la costra sólida y volver a aplicar el producto en estado seco.

Limpieza

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del secado del producto.

Datos técnicos

Consumo

+/- 0,300 kg m² de **GECOL Primer-M** sin diluir.

Suministro

Envases de 5 y 25 kg.

Color: naranja.

Almacenaje

24 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y al abrigo de la intemperie.

Producto

Composición: resinas sintéticas en dispersión, cargas minerales, aditivos orgánicos e inorgánicos.

Viscosidad: 600 +/- 20 poises.

pH: 7,5 +/- 0,5.

Prestaciones finales

Adherencia del mortero sobre hormigón con **GECOL Primer-M**: superior a 0,4 N/mm².

Comportamiento al fuego: M1 (no inflamable).

Datos técnicos

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P280 Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305 + P351 + P338 EN CASO DE

CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un **CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** o a un médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.