

# **ELASTIMON ANTIGOTERAS**

## **DESCRIPCIÓN**

Revestimiento continuo elástico, impermeabilizante, no asfáltico y de alto contenido en sólidos y pigmentos de alta solidez, basado en una dispersión acrílica pura. Clasificado grupo c) según la Directiva 2004/42/CE.

## **USO RECOMENDADO**

Para la impermeabilización de cubiertas, azoteas, medianeras y tejados.

## **PROPIEDADES**

- Fácil aplicación.
- Impermeable al agua e lluvia.
- Estable a la radiación solar y a la acción de la intemperie.
- Resiste al ataque salino del soporte.
- Antímoho.
- Absorbe las tensiones del soporte.

## **DATOS TÉCNICOS**

Aspecto	Satinado.
Color	Blanco, Negro, Gris, Rojo, Teja.
Rendimiento teórico	1.2 m2. /litro a 500 micras.
Peso específico	Liso 1.4 Kg./litro
Secado al tacto	2- 4 horas a 20º C y con buena ventilación.
C.O.V.	25 gr. /litro
Punto de inflamación	>66º C
Secado al tacto	3 horas a 20º C

## **APLICACIÓN**

Método	Rodillo	Brocha	Airless
Dilución	5 % máx.	5 % máx.	5% máx.
Diluyente	Agua		
Intervalo de repintado	Mínimo: 12 horas a 20º C Máximo: no tiene		
Limpieza	Agua		

Edición: Mayo 2015

p i n t u r a s

# MONCOLOR

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ESQUEMA

### RECOMENDADO

### OBRA NUEVA

#### Hormigón

- Dejar fraguar completamente (28 días mínimos).
- Eliminar lechada de fraguado y eventuales eflorescencias.
- Si se ha utilizado abrasivos, lavar con abundante agua dulce.

#### Pintado

- Aplicar una primera capa de MONCOLOR SELLAMON AL AGUA (diluir con un 20% con agua) o ANTIGOTERAS diluido un 15% con agua según porosidad del sustrato.
- Aplicar dos o más capas de ANTIGOTERAS sin diluir.

### RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

#### Superficies pintadas con pinturas o revestimientos plásticos

- Eliminar polvo, suciedad y materiales mal adheridos
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla o plaste al agua resistente al intemperie.
- Aplicar una primera capa de MONCOLOR SELLAMON AL AGUA (diluir con agua) o ANTIGOTERAS diluido un 15% con agua según porosidad del sustrato.
- Aplicar dos o más capas de ANTIGOTERAS sin diluir

### OBSERVACIONES

No utilizar agua salobre, turbia, contaminada o excesivamente calcárea para diluir el producto, ya que podría deteriorarlo. Se aconseja utilizar agua del suministro público.

Masillas o plastes utilizados en superficies exteriores deben ser resistentes a la intemperie.

No es recomendable aplicar si la temperatura está por debajo de 5°C y si la humedad relativa es superior al 80%.

Preservar los envases de las heladas y de la exposición directa al sol.

### SEGURIDAD

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.

### EDICION

Mayo 2015

# MONCOLOR

Ficha Técnica