

Hoja técnica

Absonet Classic Special

COMPOSICIÓN: Sepiolita.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

	Especificaciones ¹
Humedad (%)	Max. 12.0
Densidad aparente (g/l)	570 – 670
Absorción de agua ² (%)	Min. 135
Absorción de gasoil ² (%)	Min. 85
Distribución granulométrica por tamizado en seco (%)	
Rechazo en 1.70 mm	Max. 0.1
Inferior a 0.25 mm	Max. 1.0
	Valor típico ³
Absorción de agua ³ (%)	140
Absorción de gasoil ³ (%)	95

(1) Aplicable al conjunto del lote. No se incluye la incertidumbre del método.

(2) Según la Norma NF T 90-361.

(3) Valores típicos. No son una especificación.