




BORDILLO DOBLE CAPA PEATONAL JARDÍN



DENOMINACIÓN COMERCIAL	B	TOL DIM.	B1	TOL DIM.	H	TOL DIM.	H1	TOL DIM.	L	TOL DIM.	Da	TOL DIM.	Do	TOL DIM.	PESO* Kg/ UNIDAD	Nº PIEZAS PALET	REF
P-1	80	±5	60	±5	200	±10	180	±10	1.000	±10	20	±5	20	±5	35	48	BODCPP-1
JARDIN 1	80	±5	-	-	200	±10	175	±10	1.000	±10	25	±5	-	±5	35	48	BODCPJ-1
JARDIN 3	100	±5	-	-	250	±10	220	±10	500	±10	30	±5	-	±5	27	48	BODCPJ-3
JARDIN VO	150	±5	-	-	300	±10	240	±10	1.000	±10	60	-	-	±5	95	12	BODCPJ-VO
TABLON 1	80	±5	-	-	200	±10	-	-	1.000	±10	-	-	-	±5	36	48	BODCPTBL-1
TABLON 2	150	±5	-	-	250	±10	-	-	1.000	±10	-	-	-	±5	88	18	BODCPTBL-2
TABLON-FIOL	80	±5	50	±5	200	±10	170	±10	1.000	±10	30	±5	30	±5	35	48	BODCPTBL-FI
TABLON VO	150	±5	100	±5	300	±10	270	±10	1.000	±10	30	±5	50	±5	100	12	BODCPTBL-VO
G3	200	±5	-	±5	235	±10	200	±10	1.000	±10	35	±5	-	±5	100	15	BODCPG-3

* Pesos aproximados. Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS

1. Bordillo prefabricado de hormigón doble capa peatonal para jardín, fabricado según norma UNE EN 1340 y UNE EN 127340.
2. Uso previsto: delimitar la zona de paso peatonal y el parterre en zonas públicas o privadas.
3. Absorción de agua Clase 2 Marcado B $\leq 6\%$. Anexo E UNE EN 1340.
4. Resistencia a la flexión Clase 1 Marcado S ≥ 3.5 MPa. Anexo F UNE EN 1340 (P1, JARDÍN 1, JARDÍN 3, TABLÓN 1, TABLÓN FIOL).
5. Resistencia a flexión clase 2 Marcado T ≥ 5 MPa. Anexo F UNE EN 1340 (JARDÍN VO, TABLÓN 2, TABLÓN VO, G3).
6. Resistencia al desgaste por abrasión Clase 3 Marcado H ≤ 23 mm. Anexo G UNE EN 1340.
7. Resistencia característica mínima del hormigón 25 N/mm² (P1, JARDÍN 1, JARDÍN 3, TABLÓN 1 Y TABLÓN FIOL).
8. Resistencia característica mínima del hormigón 35 N/mm² (JARDÍN VO, TABLÓN 2, TABLÓN VO Y G-3).
9. El bordillo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.

SERVICIOS

1. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los bordillos suministrados en su obra, así como todos los certificados del material utilizado.

