



NATURALAND

## FICHA TÉCNICA

### REVESTIMIENTO VINÍLICO RÍGIDO AQUA WALL-SPC

## REVESTIMIENTO VINÍLICO RÍGIDO SPC AQUA WALL

| CARACTERÍSTICAS                                      | TEST                  |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| ESPESOR                                              |                       | 5 m                                     |
| DENSIDAD                                             |                       | 1,95 - 1,97g/cm <sup>3</sup>            |
| CAPA DE RESISTENCIA                                  |                       | 0,12mm                                  |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL                              | ISO 23999:2008        | 0,1%                                    |
| EXPANSION POR CAMBIO<br>DE TEMPERATURA DE 23 - 45°C  |                       | 0,01%                                   |
| CONTRACCIÓN POR CAMBIO<br>DE TEMPERATURA DE 23 A 5°C |                       | 0,05%                                   |
| CURVAMIENTO                                          | ISO 23999:2008        | ≤ 1,0mm                                 |
| SANGRÍA RESIDUAL                                     | ISO 21313-1:2007      | ~ 0,01mm                                |
| RESISTENCIA UV                                       | ISO 105-B02:MÉTODOS 3 | ≥ 6                                     |
| RESISTENCIA AL FUEGO                                 | EN 13501-1            | Bs2d0                                   |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO                              | EN 717                | Pass                                    |
|                                                      |                       |                                         |
| RECTITUD                                             | ISO 24342:2007        | Tolerancia : X Dirección: 0,00 ~+0,03mm |
|                                                      |                       | Y Dirección: 0,00 ~+0,05mm              |
| UTILIDAD                                             | EN1534                | Reciclable                              |

